

Rhepanol Tagmaling

Produktdatablad

Anvendelsesområde

Rhepanol tagmaling kan anvendes på tilgængelige tagflader eller inddækninger af Rhepanol fk.

Produktbeskrivelse

Rhepanol tagmaling indeholder Polyisobutylen (PIB)*, farvepigmenter og tilsætningsstoffer for UV- og ældningsbeskyttelse samt opløsningsmiddel. Malingen kan påføres med pensel eller rulle. Holdbarheden af det påførte lag afhænger af miljømæssige påvirkninger og tagfladens / inddækningens udførelse og form.

Forarbejdning

Underlag

Rhepanol underlaget skal være rent og tørt.

Ædre og evt. tilsmudsede flader skal rengøres med egnet rengøringsmiddel og skylles grundigt med rent vand.

Påføring

Malingen skal oprøres grundigt før brug og efter længere pauser.

Ved Rhepanol maling i kobber og sølv skal der omrøres hyppigt (med 5-10 minutters interval).

Rhepanol tagmalingen påføres med pensel (mindre flader) eller rulle på rent og tørt underlag.

Efter en tørretid på mindst 30 min. (afhængigt af vejr) påføres andet lag. Om nødvendigt kan der påføres et tredje lag.

Tekniske Data

Materiale: polyisobutylen

Viskositet: ca. 2500 mPas

Densitet: ca. 0,8 g/cm³
ved kobberfarve ca. 0,9 g/cm³

Fortynding: Rhepanol bindemiddel

Forbrug: Til 2 lag ca. 250 ml pr. m²

Opbevaring:

Opbevares frostfrit.

Optimal opbevaringstemperatur +5 til +20 °C

Max. lagertid: 2 år

* PIB er samme materiale som anvendes til Rhepanol tagmembran