

Produktbegrivelse Rhepanol tilbehør

FDT lim

Flydende en-komponent polyuretan lim til stribe- eller fuldlimning af Rhepanol tagmembran fk eller anden fleece belagt membran.

Ikke egnet til limning på isolering.

Kan opbevares mindst 1 år.

Art.Nr. 1468010 10 kg beholder

Forbrug:

Bygningshøjde	Tagflade	Yderkanter og hjørner	Min. antal striber pr. m
0-8 m	150 g/m ²	200 g/m ²	8
Over 8 m op til 20 m	180 g/m ²	250 g/m ²	8

Rhepanol lim 9

Acryl baseret lim. Til limning af Rhepanol fk på træplader på taghældninger op til 15°.

Forbrug ca. 300-400 g/m²

Kan opbevares mindst 1 år.

Art.Nr. 1010100 18 kg beholder

Rhepanol fugemasse

En-komponent fugemasse på polyisobutylen basis. Indeholder opløsningsmidler. Til fugning af T-samlinger (tværsamlinger) på Rhepanol fk. En patron til ca. 200 T-samlinger.

Til fugning af samlinger imod hældning. Forbrug ca. 60 ml/m.

Kan opbevares mindst 2 år.

Art.Nr. 1012430 grå 300 ml patron

Art.Nr. 1012400 sort 300 ml patron

Rhepanol bindemiddel

Til rengøring af samlinger i Rhepanol fk og til koldsvejsning af Rhepanol f.

Forbrug: ca. 10-30 g/m.

Anvendes også som fortynder til Rhepanol kontaklim 50, Rhepanol coating og Rhepanol primer Precol.

Kan opbevares mindst 4 år.

Art.Nr. 1011450 1 l beholder (0,78 kg)